

Typ výrobku	FASENA je akrylátová fasádna farba vyrobená na báze kvalitného polymérového pojiva. Má vynikajúcu priľnavosť a odolnosť voči atmosférickým vplyvom, zásaditým látkam, soliam a priemyselnej atmosfére. Je paropriepustná a odolná voči UV žiareniu.
Popis	Vyrába sa v bielom odtieni a pomocou Top Mix systému je možné pripraviť množstvo odtieňov.
Riedenie	Riedi sa vodou. Farbu odporúčame pred pridaním vody premiešať.
Vzhľad	Hladký, mat
Obsah pevných látok	65%
Viskozita	7000-11000 mPa.s; EN ISO 2555:2008
Výdatnosť	5m ² / L pri dvoch náteroch, v závislosti od drsnosti podkladu
Hustota	1,58-1,63 kg/L
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A(c), 40g/L(2010); produkt obsahuje: max.35g/L
Použitie	FASENA je určená tak k ochrane a dekorácii nových fasádnych povrchov (sokle a pod.), ako aj ku obnove starých náterov na báze akrylátových pojív, rozpúšťadiel a disperzií.
Aplikácia	Podklad musí byť suchý, čistý a pevný, prípadne sanovaný vhodnou omietkou. Na podklad odporúčame naniesť SIMPRA akrylátovú impregnáciu. Na impregnovaný sa farba nanáša valčekom alebo štetcom v dvoch vrstvách. Riedi sa vodou do 5%. Na zatienené povrchy nanášame farbu pri teplotách od +5°C do +35°C. Aplikáciu nie je možné prevádzať v daždi, hmle alebo pri silnom vetre. Čerstvo natreté povrchy je potrebné minimálne 24 hodín chrániť pred dažďom. Po skončení práce je potrebné obal s farbou uzavrieť a náradie umyť vodou.
Skladovanie	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Interval medzi nátermi	6-10 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%)
Doba použitia	Min. 1,5 roka od dátumu výroby
Poznámka	Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia! Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

