

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

PINTY PLUS ART GESSO základ

1. Popis:

Rýchlo suchý matný základný náter na báze vody. Vhodný je pre pórovité materiály alebo plátna.

2. Vlastnosti:

- Veľká priľnavosť
- Vynikajúca odolnosť
- Nežltne
- Matná povrchová úprava
- Veľmi jednoduchá aplikácia
- Rýchloschnúci

3. Odporúčané použitie:

Veľmi užitočné v interiéri aj exteriéri. Umožňuje zlepšiť priľnavosť k rôznym druhom absorpčných povrchov, ako sú plátna, drevo, preglejky, kartón, celulóza atď..

4. Vyhodenie:

Farba: strieborná C150 a zlatá C151

Balenie: 400ml

5. Technická charakteristika:

- | | |
|---------------------------|---|
| • Báza | Akrylová živica na vodnej báze |
| • Rozpúšťadlá | Voda, alkohol |
| • Hnací plyn | DME |
| • Hustota | 1,35 ± 0,01 gr./cc |
| • Viskozita | 60 ± 5 s. (Ford Cup č. 4, 20 ° C) |
| • % sušiny | 29,5 % (teoretická hodnota) |
| • VOC | 606 gr./l |
| • Lesk pri 60° | 2% |
| • Výdatnosť | 400ml: 2 m2 podľa podkladu |
| • Čas schnutia pri 20 ° C | na dotyk: 15 min.
celkom: 30 minút
prelakovateľné: po 15 minútach |
| • Teplota aplikácie | od 10 do 35 ° C. |
| • Odolnosť voči teplu | Odporúča do 90 ° C. |
| • Horľavosť | Mimoriadne horľavý |
| • Tlak | 4 bary pri 20 ° C / 8 barov pri 50 ° C |
| • Čistenie | Voda do prvých minút, potom alkohol |
| • Životnosť výrobku | > 3 roky |

6. Pokyny

Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek znečisťujúcich látok.

Poriadne traste plechovkou 1 minútu po tom, ako budete počuť štrkanie guľôčok. Striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm aplikovaním tenkých, rýchlych vrstiev krížom-krážom. Medzi vrstvami nechajte náter niekoľko minút schnúť. Odporúčame aplikovať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej, aby sa dosiahla rovnomerná vrstva a nedochádzalo k odkvapkávaniu náteru. Na konci aplikácie preklopte plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn.

7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27

Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72

43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)

novasol@novasolspray.com